

CERAN XM 460



Пластичная смазка



Водостойкая высокотемпературная смазка с противозадирными свойствами с загустителем на основе комплекса сульфоната кальция «нового поколения».

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональная смазка тяжелых условий эксплуатации.

Высоконагруженные промышленные приложения с ударными нагрузками, жесткие условия (вода, пыль, высокая температура).

- **CERAN XM 460** производится на основе комплекса сульфоната кальция нового поколения, разработанного концерном TOTAL Lubrifiants. Этот новый мыльный загуститель обладает улучшенными характеристиками по водостойкости, несущей способности, термической стабильности, антикоррозионным свойствам, сохраняя при этом высокий уровень прокачиваемости и хорошую смазывающую способность при высоких скоростях.
- **CERAN XM 460** может применяться для смазывания всех типов узлов, подверженных высоким нагрузкам, ударным воздействиям, работающих в условиях многократного контакта с водой (даже с морской водой, благодаря улучшенным антикоррозионным свойствам).
- **CERAN XM 460** подходит для смазки **подшипников оборудования металлургических предприятий** (узлов линий непрерывного литья и прокатных станов) и **в бумажной промышленности**. CERAN XM 460 также подходит для смазки подшипников роликов **прессов-грануляторов**, работающих с твердыми сортами древесины, и всего промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях (влажность, нагрузки, высокие температуры, пыль и т. д.), в частности, в горнодобывающей и цементной промышленности.
- **CERAN XM 460** может применяться в централизованных системах подачи смазки.
- При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-9: L-XBFB 1/2
- DIN 51 502: KP1/2R - 25

ПРЕИМУЩЕСТВА

Многофункциональность

Ударные нагрузки

Водостойкость

Вибрации

Антикоррозионные свойства

Высокоскоростные приложения

Отсутствие вредных компонентов

- Загуститель на основе комплекса сульфоната кальция нового поколения, разработанный концерном TOTAL Lubrifiants, позволяет применять **CERAN XM 460** для смазывания подшипников, работающих при высоких скоростях. **CERAN XM 460** обладает превосходными эксплуатационными характеристиками даже при высоком факторе скорости, при этом сохраняя все преимущества в плане защиты от коррозии, увеличения срока службы подшипников, работы при высоких нагрузках и температурах.
- Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства загустителя на основе кальциевого сульфоната, в том числе в присутствии морской воды.
- Загуститель нового поколения позволяет смазке эффективно работать даже в случае высокоскоростного применения, там, где обычно рекомендуются смазки, загущенные полимочевинной или литиевым комплексом.
- Не содержит свинец или другие тяжелые металлы, представляющие опасность для здоровья человека и окружающей среды.

Типичные характеристики	Методы измерения	Ед. изм.	CERAN XM 460
Мыло/загуститель	-	-	Комплекс сульфоната кальция
Класс NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1-2
Цвет	Визуально	-	Светло-коричневый
Внешний вид	Визуально		Однородный
Диапазон рабочих температур	-	°C	от – 25 до 180
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445 / DIN 51 562-1 / ISO 3104 / IP 71	мм ² /с (сСт)	460
Механическая стабильность			
Пенетрация при 25 °C	ASTM D 217/DIN 51 818	0,1 мм	280 – 310
Пенетрация после 100000 циклов	ISO 2137	0,1 мм	+6
тест Shell Roller 100 часов при 80°C	мод. ASTM D 1831	0,1 мм	+10
тест Shell Roller 100 часов при 80°C + 10% воды	мод. ASTM D 1831	0,1 мм	-34
Термическая стабильность			
Температура каплепадения	IP 396	°C	> 300
Сепарация масла 50 часов при 100°C	ASTM D 6184	%	2,5
Сепарация масла 168 часов при 40°C	NF T 60-191	%	0,3
Стабильность к окислению при 99°C ±0,5°C:			
падение давления после 100 часов	ASTM D 942	Psi	6
падение давления после 500 часов		Psi	13
Антикоррозионные свойства			
Антикоррозионная стойкость по EMCOR в дистиллированной воде	ISO 11007		0 - 0
Антикоррозионная стойкость по EMCOR в синтетической морской воде.	ISO 11007		0 - 0
Коррозия меди, 24 часа при 100°C	ASTM D 4048		1b
Противоизносные и противозадирные свойства			
Диаметр пятна износа на ЧШМ	ASTM D 2266	мм	0,56
Нагрузка сваривания на ЧШМ	ASTM D 2596	кгс	>400
Низкотемпературные характеристики			
Пенетрация при -20°C	ISO 13737	0,1 мм	95
Прокачиваемость при -20°C	DIN 51805	мбар	1310
Прокачиваемость при 1400 мбар	DIN 51805	°C	-25
Крутящий момент при -20°C:			
пусковой	ASTM D 1478	г·см	890
после 1 часа			72

*приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS INDUSTRIE

12-06-2018 (supersedes 01-08-2014)
CERAN XM 460
2/2



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.