



TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90

Трансмиссионное масло

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО для РУЧНЫХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ и МОСТОВ**

SAE 80W-90

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ✓ API GL-4
- ✓ API GL-5
- ✓ API MT-1

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ MAN 341 TYPE Z2
- ✓ MAN 342 TYPE M2
- ✓ SCANIA STO 1:0
- ✓ Volvo 97321

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- ✓ MAN 341 TYPE E2

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90 масло произведенное по синтетической технологии, с высоким индексом вязкости для применения в трансмиссиях, работающих в тяжелых условиях.

TOTAL TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90 разработано по концепции T.D.L (Total Drive Line), которая позволяет применять данный продукт в мостах, а также в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач, для упрощения обслуживания.

TOTAL TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90 рекомендовано для применения в ручных коробках передач, задних мостах и любых видах трансмиссий, в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL-4, API GL-5, API MT-1, SAE J2360.

TOTAL TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90 подходит для применения в ручных трансмиссиях таких концернов как MAN, DAF, IVECO, Renault TRACKS с продленными интервалами замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Сокращение расхода топлива**, в сравнении со стандартными смазочными материалами, благодаря применению технологии TOTAL FUEL ECONOMY.
- **Сокращение затрат на техническое обслуживание**: специальная формула позволяет достигнуть увеличенных интервалов замены.
- **Повышенные защитные свойства** от износа и коррозии благодаря высоким противозадирным свойствам.
- **Высокие пусковые свойства**: текучесть при низкой температуре благодаря высокому индексу вязкости облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757 D	886
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	115
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	14.1
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	123
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °C. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.com.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.